



ExCemento

ПОЛИМЕРНЫЙ МИКРОЦЕМЕНТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ExCemento – полимерное однокомпонентное самосшивающееся покрытие готовое к применению, на основе полимерного связующего, минеральных наполнителей, пигментов и реологических добавок. Материал представляет собой пасту белого цвета готовую к применению, обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, дереву, ламинированным поверхностям, пластику и металлу. Обладает высокой прочностью к механическим повреждениям и гидрофобностью. Наносится преимущественно металлическим ручным инструментом (кельма, шпатель), фактурный или текстурный рисунок достигается послойным нанесением, толщина слоя может варьироваться от 0,3мм до 1мм

СВОЙСТВА

- ✓ Бесшовное декоративное покрытие
- ✓ Высокая гидрофобность
- ✓ Превосходная адгезия
- ✓ Возможность колеровки в более чем 2000 цветов и оттенков
- ✓ Толщина покрытия от 0,3 до 2 мм позволяющая выравнять плоскость обрабатываемой поверхности
- ✓ Высокая твердость и прочность.
- ✓ Быстрое введение в эксплуатацию.
- ✓ Допускает нанесение на поверхность водных и органических ЛКМ

ОСНОВАНИЯ ПОД НАНЕСЕНИЕ

Стены, потолки, малые архитектурные формы: Бетонные поверхности, основания покрытые штукатуркой на цементной или гипсовой основе, цементными или полимерными выравнивающими шпаклевками.

Полы: цементные стяжки и ровнители (**не использовать в подготовке под микроцемент ExCemento гипсовый ровнитель**)

Деревянные, крашенные, ламинированные поверхности (мебель, двери скрытого монтажа и тп).

Перед нанесением обрабатываемую поверхность необходимо покрыть:

1. грунтом глубокого проникновения **Primer Pro Velesart**
2. Грунтом адгезионным кварцевым **Quarzo Fix**

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Количество слоев может варьироваться от 1го до 3х в зависимости от выбранного текстурного рисунка или фактуры.

Средний расход 1 слой 0,5кг/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность сжатия:	1 день приблиз. 28 N/mm ² 7 дней приблиз. 37 N/mm ² 28 дней приблиз. 48 N/mm ²
Предел прочности при изгибе:	1 день приблиз. 3,0 N/mm ² 7 дней приблиз. 5,0 N/mm ² 28 дней приблиз. 9,0 N/mm ²
Гранулометрия:	Макс. 300 µm
Совместимость с напольным отоплением: водяное / электрическое:	да
Расход 1слой/м ² :	0,5кг
Минимальная температура нанесения:	+ 10 °C
Состав:	Минеральный наполнитель, самосшивающийся полимер, реологические добавки
Хранение:	2 года с даты производства в оригинальной закрытой упаковке при температуре от + 5 °C до + 28 °C
Упаковка:	Пластиковые ведра объемом 14кг и 5кг

Центральный офис и производство:

Санкт-Петербург Варшавская 3к1

Тел: 88002223328; 89219570688

Московский филиал:

г. Москва ул. Автозаводская 2

89267081199

velesart.ru

